
# 用于0vββ衰变实验极低温TES超导薄膜的制备及表征



汇报人: 刘舟慧

单位: 中国科学院高能物理研究所

邮箱: liuzh@ihep.ac.cn

日期: 2023年5月22日

第二届"无中微子双贝塔衰变及相关物理研讨会" 广东 珠海




# 目录 content

- 1 研究背景
- 2 用于0νββ衰变实验的TES探测器
- 3 AlMn超导薄膜的制备及表征
- 4 总结与展望




#### 无中微子双贝塔衰变( $0v\beta\beta$ )的研究可以揭示:

- (1) 轻子数是否守恒;
- (2) 中微子是否为马约拉纳粒子;
- (3) 中微子的绝对质量标度;
- (4) 其他超出粒子物理标准模型的新物理。



0νββ 实验要在连续的本底下寻找罕见峰, 需要:

- 高能量分辨率
- 低本底(辐射环境、材料本身等)



Nuclear Physics B, 2003, 118(1):287-296.



#### 研究背景—几种探测器对比(找对应示意图)中国科学院為维物理研究所

#### 各个实验组的设计方案目标均是为了提高装置的探测灵敏度


典型实验	CUORE	GERDA	KamLAND-Zen	PandaX-III
探测器类型	低温晶体量热器	高纯锗探测器	大型夜闪探测 器	微结构气体探测器 Micromegas
质量及元素	~200 kg <sup>130</sup> Te	$35.6 \mathrm{kg^{76}Ge}$	400 kg <sup>136</sup> Xe	150 kg <sup>136</sup> Xe
背景指数 counts/(keV kg yr)	10-2	10-4		10-4
半衰期下限(90% C.L.)	$1.5 \times 10^{25}$	$9 \times 10^{25}$	$1.07 \times 10^{26}$	$9 \times 10^{25}$
能量分辨率(keV)	7.5	3	243	75


增加待测晶体质量、抑制本底、提高能量分辨率



#### 研究背景—低温晶体量热器

低温下,晶体材料比热容  $C(T) \propto T^3$ ,降低工作温度可以有效减小比热容C,C越小信号幅度越大,从而提高温度测量灵敏度,通常晶体量热器工作温度在10 mK附近






Cryogenics, 2019



#### 研究背景—低温晶体量热器

CUPID 是在CUORE 基础上发展的新型晶体量热器实验技术,采用**光热双通道读出技** 术实现本底甄别,有效压低 α 背景本底,提高实验灵敏度。主要采用NTD探测器。



CUPID baseline	CUPID-reach	CUPID-1T
$\text{Li}_2^{100}\text{MoO}_4$	$\mathrm{Li_2^{100}MoO_4}$	Li <sub>2</sub> <sup>100</sup> MoO <sub>4</sub>
450	450	1871
240	240	1000
5	5	5
$10^{-4}$	$2 \times 10^{-5}$	$5 \times 10^{-6}$
78%	78%	78%
90%	90%	90%
10	10	10
$1.4 \times 10^{27} \text{ y}$	$2.2 \times 10^{27} \text{ y}$	$9.1 \times 10^{27} \text{ y}$
$1 \times 10^{27} \text{ y}$	$2 \times 10^{27} \text{ y}$	$8 \times 10^{27} \text{ y}$
10-17 meV	8.4-14 meV	4.1-6.8 meV
12–20 meV	9–15 meV	4.4–7.3 meV
	$\begin{array}{c} \text{Li}_2^{100}\text{MoO}_4\\ 450\\ 240\\ 5\\ 10^{-4}\\ 78\%\\ 90\%\\ 10\\ 1.4\times 10^{27}\text{ y}\\ 1\times 10^{27}\text{ y}\\ 1017\text{ meV} \end{array}$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

CUPID Group, 2021 [2022 arXiv]2203.08386 Toward CUPID-1T



#### TES探测器

参数	TES探测器	NTD探测器	
探测原理	超导金属膜处在超导转变温区,利用其电阻的相变特性	电阻随温度升高而减小	
探测介质	超导金属膜	Ge-NTD	
温度灵敏系数	几十~几千	≤10	
能量分辨率	1.6eV@5.9keV (FWHM)	~3eV@5.9keV (FWHM)	
响应时间	~μs量级	~ms量级	
读出电子学	SQUID、复杂	JFET、简单	
复用方式	可多路复用,64:1以上	无	
在0νββ实验中运用	计划在CUPID-1T中使用	CUORE	


北师大合作项目--2021年自然科学基金科学部综合研究专项项目:

《用于0vββ实验的极低超导转变温度TES光热探测系统关键问题研究》




### 超导转变边沿传感器(TES)

TES是一种低温超导探测器,主体为偏置在超导至正常态转变区内的一层超导薄膜,利用其陡峭R-T关系测量热量







- > TES探测器的核心是超导薄膜的制备, AlMn合金薄膜是TES常用的超导薄膜
- ➤ 采用磁控溅射制备AlMn薄膜, 在稀释制冷机中使用四端法测试薄膜R-T











Chin. Phys. B, 2021, Vol. 30(7): 077402





研究AlMn薄膜Mn含量、溅射功率、氩气压强、薄膜厚度、以及烘烤温度等参数对薄膜Tc的影响





J. Low. Temp. Phys. 2016, 184:66–73

Chin. Phys. B 2021, 30(7): 077402.



- ➤ AlMn薄膜<u>溅射功率、氩气压强</u>对薄膜溅射速率的影响(左)
  - · 溅射速率与溅射功率成线性关系、几乎不受Ar压影响
- ➤ AlMn薄膜<u>厚度、烘烤温度</u>等参数对**薄膜Tc和**ΔT的影响(右)






Yifei Zhang, Zhouhui Liu, et al. 2023, (In preparation)




➤ AlMn薄膜<u>厚度、烘烤温度、磁场</u>对薄膜Tc和ΔT的影响

Tc小于30mK薄膜在升降温测试时会受到磁场和电流影响




Yifei Zhang, Zhouhui Liu, et al. 2023, (In preparation)






• B0

- ▶ 垂直方向磁场对AlMn薄膜Tc有明显影响, 变化率约为-6.4mK/G
- ▶ 水平方向无显著影响(当前磁场强度下)





#### 极低温下垂直方向磁场对AIMn薄膜Tc的影响不可忽视,器件设计需加些磁屏蔽





Yifei Zhang, Zhouhui Liu, et al. 2023, (In preparation)

J. Low Temp. Phys. 2018, 193, 288-297.



- ➤ 此外: Tc温度由最高烘烤温度决定
- ➤ 超导临界温度Tc与临界电流Ic符合GL理论








#### 总结与展望

- ➤ 研究AlMn薄膜Mn含量、溅射功率、氩气压强、薄膜厚度等参数对薄膜性能的影响
  - 溅射速率与溅射功率成线性关系、几乎不受Ar压影响
  - Mn掺杂越高, Tc越低; 薄膜越厚Tc越低
- > 通过调节烘烤温度、磁场实现用于0vββ实验的10-20mK的AlMn超导薄膜的制备
  - 将开展探测器单元级别的研究
- > 探究AlMn薄膜Tc与烘烤温度的关系
  - Tc由最高烘烤温度决定,需进一步探究物理调节机制
- ➤ 探究磁场、电流对 AlMn薄膜Tc的影响
  - 临界电流Ic基本满足GL模型,但Tc与磁场关系偏离GL模型。需测试更多样品,探究准确关系



## 感谢聆听,请批评指正!

汇报人: 刘舟慧

单位: 中国科学院高能物理研究所

邮箱: <u>liuzh@ihep.ac.cn</u>

日期: 2023年5月22日

第二届"无中微子双贝塔衰变及相关物理研讨会" 广东 珠海